



# Quick Start Guide

Română



Graficele de ardere  
Programarea cupitorului



MiYO  
Ghid complet de utilizare

JENSEN  
DENTAL



## ESTETICA STRATIFICATĂ – REZistență MONOLITICĂ

În prezent, Jensen oferă două opțiuni pentru MiYO\* Liquid Ceramic Kits: MiYO Esthetic System pentru dinți și MiYO pink Esthetic Gingival pentru țesut.

Ambele structuri au un sistem unic de finisare alcătuit din pastă opacă și materiale fluorescente de strat pentru culoare, structură și glazurare.



### PREGĂTIRE

- Înainte de a aplica materialul, suprafața trebuie să fie curată și fără grăsimi.
- Suprafața se poate sabla cu 50 µm și 2 bar presiune.

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Nu eliberați surplus de lichid din recipient. Mixați într-o pastă.
- Amestecați temeinic MiYO Color, MiYO Structure și Glaze Paste (Glazura MiYO) cu o spatlă nemetalică înainte de fiecare utilizare.
- Evitați contactul pastei cu apa.
- Folosiți mereu o pensulă curată și uscată.



### PRELUCRARE

- Aplicați materialul pe suprafața pregătită conform instrucțiunilor de utilizare..

### DEPOZITARE

- Depozitați într-un loc uscat la temperaturi între +12 °C și +38 °C.

### PARAMETRI DE ARDERE\*

temperatura de pornire [°C]	Zirconiu dioxid	PFC (ex. InSync Zr)	Disilicat de litiu	Presare pe Zirconiu
tempo de uscare [min]	3	3	3	3
tempo de închidere [min]	4	4	4	4
rata căldurii [°C/min]	45	45	45	45
tempo de aşteptare 1 [s]	30 - 45	30 - 45	30 - 45	30 - 45
vacuum start [°C]	580	580	580	580
temperatură finală [°C]	720	720	710	720
vacuum final [°C]	720	720	710	720
tempo de aşteptare 2 [s] **	30 - 60	30 - 60	30 - 60	30 - 60
tempo de deschidere [min]	1	1	1	1

\* Următoarele temperaturi de ardere au valori standard și pot varia în funcție de tipul cupotorului și de mărimea (volumul) restaurării.

\*\* În funcție de strălucirea dorită, timpul de reținere este între 30 și 60 de secunde.  
Vă rugăm să consultați informațiile despre ardere și programarea cupotorului - cod QR pe prima pagină -



### Vânzări și asistență tehnică Europa:

Jensen GmbH  
Gustav-Werner-Straße 1 | 72555 Metzingen | Germany  
Tel: +49 (0)7123 92260 | info@jensental.de  
www.jensental.de

### Furnizorul dvs. local:

AGC New Dent  
Strada Govora Nr. 8 | 400664 Cluj-Napoca  
Tel.: +40 (0) 757086540 | office@agcnewdent.ro  
www.agcnewdent.ro

... mai multe despre MiYO

